SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE MEDIU

CLASIFICARE

	Normă	Valoare Tarkett
Tipul produsului ISO	-	Pardoseală din clorură de (poli)vinil eterogen (ISO 10582)
Clasificare comercială	ISO 10582	Trafic foarte intens
Clasificare industrială	ISO 10582	42 General

CARACTERISTICI

	Normă	Valoare Tarkett
Tratament pentru suprafață	-	TEKTANIUM ®
Grosime totală	ISO 24346	4,50 mm
Grosimea stratului de uzură	ISO 24340	0,80 mm
Greutate de bază	ISO 23997	5195 g/m²
Metodă de instalare	-	Instalare liberă
Tip de format	-	Dală
Bucăți per cutie	-	12
Suprafață per cutie	-	3 m²

DECLARAȚII DE PERFORMANȚĂ

	Normă	Valoare Tarkett
Marcaj CE	-	EN 14041
Eletrical Propensity	EN 1815	Antistatic (≤ 2 kV)
Declarație de performanță #	-	0120-067-DoP-2024-03
Antialunecare	DIN 51130	R10
Antialunecare (EN 13893)	EN 13893	Clasa DS (μ ≥ 0,30)
Rezistență termică	ISO 10456	0,05 m²•K/W

CARACTERISTICI TEHNICE

	Normă	Valoare Tarkett
Izolație fonică la impact - ΔLw	EN ISO 717-2	17 dB
Clasa de zgomot Drum	EN 16205	Clasa A (≤ 65 dB)
Efect urme de scaun	ISO 4918	Fără deteriorări
Rezistență chimică	ISO 26987	Rezistență excelentă
Sisteme de încălzire în pardoseală	-	YES_27
Rezistența culorii la lumină	ISO 105-B02	≥ 6

SUSTENABILITATE, MEDIU SI CALITATEA AERULUI IN SPATII INTERIOARE

	Normă	Valoare Tarkett

Cement DARK GREY

	Normă	Valoare Tarkett
EPD	-	Da
Conținut de ftalați	-	Fără ftalați
Emisii Compuși organici volatili după 28 de zile	EN 16516	Platină (≤ 10 µg / m³)