

## SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE MEDIU

### CLASIFICARE

|                         | Normă     | Valoare Tarkett                                            |
|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| Tipul produsului ISO    | -         | Pardoseală din clorură de (poli)vinil eterogen (ISO 10582) |
| Clasificare comercială  | ISO 10582 | 34 Very Heavy                                              |
| Clasificare industrială | ISO 10582 | 42 General                                                 |

### CARACTERISTICI

|                             | Normă     | Valoare Tarkett  |
|-----------------------------|-----------|------------------|
| Tratament pentru suprafață  | -         | TEKTANIUM ®      |
| Grosime totală              | ISO 24346 | 4,50 mm          |
| Grosimea stratului de uzură | ISO 24340 | 0,80 mm          |
| Greutate de bază            | ISO 23997 | 5195 g/m²        |
| Metodă de instalare         | -         | Instalare liberă |
| Tip de format               | -         | Dală             |
| Bucăți per cutie            | -         | 12               |
| Suprafață per cutie         | -         | 3 m²             |

### DECLARAȚII DE PERFORMANȚĂ

|                             | Normă     | Valoare Tarkett              |
|-----------------------------|-----------|------------------------------|
| Marcaj CE                   | -         | EN 14041                     |
| Electrical Propensity       | EN 1815   | Antistatic ( $\leq 2$ kV)    |
| Declarație de performanță # | -         | 0120-067-DoP-2024-03         |
| Antialunecare               | DIN 51130 | R10                          |
| Antialunecare (EN 13893)    | EN 13893  | Clasa DS ( $\mu \geq 0,30$ ) |
| Rezistență termică          | ISO 10456 | 0,05 m²•K/W                  |

### CARACTERISTICI TEHNICE

|                                          | Normă        | Valoare Tarkett         |
|------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Izolație fonică la impact - $\Delta L_w$ | EN ISO 717-2 | 17 dB                   |
| Clasa de zgomot Drum                     | EN 16205     | Clasa A ( $\leq 65$ dB) |
| Efect urme de scaun                      | ISO 4918     | Fără deteriorări        |
| Rezistență chimică                       | ISO 26987    | Rezistență excelentă    |
| Sisteme de încălzire în pardoseală       | -            | YES_27                  |
| Rezistența culorii la lumină             | ISO 105-B02  | $\geq 6$                |

### SUSTENABILITATE, MEDIU SI CALITATEA AERULUI IN SPATII INTERIOARE

|  | Normă | Valoare Tarkett |
|--|-------|-----------------|
|  |       |                 |

|                                                         | Normă    | Valoare Tarkett                                |
|---------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| <b>EPD</b>                                              | -        | Da                                             |
| <b>Conținut de ftalați</b>                              | -        | Fără ftalați                                   |
| <b>Emisii Compuși organici volatili după 28 de zile</b> | EN 16516 | Platină ( $\leq 10 \mu\text{g} / \text{m}^3$ ) |