SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE MEDIU

CLASIFICARE

	Normă	Valoare Tarkett
Tipul produsului ISO	-	Pardoseală din clorură de (poli)vinil eterogen (ISO 10582)
Clasificare internă	ISO 10582	23 Intens
Clasificare comercială	ISO 10582	Trafic foarte intens
Clasificare industrială	ISO 10582	43 Intens

CARACTERISTICI

	Normă	Valoare Tarkett
Tratament pentru suprafață	-	TopClean XP
Grosime totală	ISO 24346	5 mm
Grosimea stratului de uzură	ISO 24340	0,70 mm
Greutate de bază	ISO 23997	8500 g/m²
Metodă de instalare	-	Instalare liberă
Tip de format	-	Dală
Bucăți per cutie	-	4
Suprafață per cutie	-	1,630 m²

DECLARAȚII DE PERFORMANȚĂ

	Normă	Valoare Tarkett
Marcaj CE	-	EN 14041
Declarație de performanță #	-	0197-0016-DoP-2024-06
Antialunecare	DIN 51130	R10
Antialunecare (EN 13893)	EN 13893	Clasa DS (μ ≥ 0,30)
Rezistență termică	ISO 10456	0,05 m²•K/W

CARACTERISTICI TEHNICE

	Normă	Valoare Tarkett
Izolație fonică la impact - ΔLw	EN ISO 717-2	5 dB
Efect urme de scaun	ISO 4918	Fără deteriorări
Rezistență chimică	ISO 26987	Rezistență bună
Sisteme de încălzire în pardoseală	-	YES_27
Rezistența culorii la lumină	ISO 105-B02	≥ 6

SUSTENABILITATE, MEDIU SI CALITATEA AERULUI IN SPATII INTERIOARE

	Normă	Valoare Tarkett
EPD	-	Da

Composite DARK GREY

	Normă	Valoare Tarkett
Conținut de ftalați	-	Fără ftalați
Emisii Compuși organici volatili după 28 de zile	EN 16516	Platină (≤ 10 µg / m³)