# SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE MEDIU

## CLASIFICARE

| | Normă | Valoare Tarkett |
|---|---|---|
| **Tipul produsului ISO** | - | Pardoseală din clorură de (poli)vinil eterogen (ISO 10582) |
| **Clasificare internă** | ISO 10582 | 23 Intens |
| **Clasificare comercială** | ISO 10582 | Trafic foarte intens |
| **Clasificare industrială** | ISO 10582 | 43 Intens |

## CARACTERISTICI

| | Normă | Valoare Tarkett |
|---|---|---|
| **Tratament pentru suprafață** | - | TopClean XP |
| **Grosime totală** | ISO 24346 | 2,50 mm |
| **Grosimea stratului de uzură** | ISO 24340 | 0,70 mm |
| **Greutate de bază** | ISO 23997 | 3950 g/m² |
| **Metodă de instalare** | - | Montare cu adeziv |

## DECLARAȚII DE PERFORMANȚĂ

| | Normă | Valoare Tarkett |
|---|---|---|
| **Marcaj CE** | - | EN 14041 |
| **Eletrical Propensity** | EN 1815 | Antistatic (≤ 2 kV) |
| **Declarație de performanță #** | - | 0132-0085-DOP-2020-04 |
| **Antialunecare** | DIN 51130 | R9 |
| **Antialunecare (EN 13893)** | EN 13893 | Clasa DS (μ ≥ 0,30) |
| **Rezistență termică** | ISO 10456 | 0,02 m²•K/W |

## CARACTERISTICI TEHNICE

| | Normă | Valoare Tarkett |
|---|---|---|
| **Efect urmă picior de scaun** | EN 424 | Fără deteriorări |
| **Izolație fonică la impact - ΔLw** | EN ISO 717-2 | 3 dB |
| **Clasa de zgomot Drum** | EN 16205 | Clasa C (≤ 85 dB) |
| **Efect urme de scaun** | ISO 4918 | Fără deteriorări |
| **Rezistență chimică** | ISO 26987 | Rezistență excelentă |
| **Sisteme de încălzire în pardoseală** | - | YES_27 |
| **Rezistența culorii la lumină** | ISO 105-B02 | ≥ 6 |

## SUSTENABILITATE, MEDIU SI CALITATEA AERULUI IN SPATII INTERIOARE

| | Normă | Valoare Tarkett |
|---|---|---|
| **EPD** | - | Da |

# Tessitura BANANA

| | Normă | Valoare Tarkett |
|---|---|---|
| **Conținut de ftalați** | - | Fără ftalați |
| **Emisii Compuși organici volatili după 28 de zile** | EN 16516 | Platină (≤ 10 µg / m³) |