

## SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE MEDIU

### CLASIFICARE

|                         | Normă     | Valoare Tarkett                                            |
|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| Tipul produsului ISO    | -         | Pardoseală din clorură de (poli)vinil eterogen (ISO 10582) |
| Clasificare internă     | ISO 10582 | 23 Intens                                                  |
| Clasificare comercială  | ISO 10582 | 34 Very Heavy                                              |
| Clasificare industrială | ISO 10582 | 43 Intens                                                  |

### CARACTERISTICI

|                             | Normă     | Valoare Tarkett   |
|-----------------------------|-----------|-------------------|
| Tratament pentru suprafață  | -         | TopClean XP       |
| Grosime totală              | ISO 24346 | 2,50 mm           |
| Grosimea stratului de uzură | ISO 24340 | 0,70 mm           |
| Greutate de bază            | ISO 23997 | 3950 g/m²         |
| Metodă de instalare         | -         | Montare cu adeziv |

### DECLARAȚII DE PERFORMANȚĂ

|                             | Normă     | Valoare Tarkett              |
|-----------------------------|-----------|------------------------------|
| Marcaj CE                   | -         | EN 14041                     |
| Electrical Propensity       | EN 1815   | Antistatic ( $\leq 2$ kV)    |
| Declarație de performanță # | -         | 0132-0085-DOP-2020-04        |
| Antialunecare               | DIN 51130 | R9                           |
| Antialunecare (EN 13893)    | EN 13893  | Clasa DS ( $\mu \geq 0,30$ ) |
| Rezistență termică          | ISO 10456 | 0,02 m²·K/W                  |

### CARACTERISTICI TEHNICE

|                                          | Normă        | Valoare Tarkett         |
|------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Efect urmă picior de scaun               | EN 424       | Fără deteriorări        |
| Izolație fonică la impact - $\Delta L_w$ | EN ISO 717-2 | 3 dB                    |
| Clasa de zgomot Drum                     | EN 16205     | Clasa C ( $\leq 85$ dB) |
| Efect urme de scaun                      | ISO 4918     | Fără deteriorări        |
| Rezistență chimică                       | ISO 26987    | Rezistență excelentă    |
| Sisteme de încălzire în pardoseală       | -            | YES_27                  |
| Rezistența culorii la lumină             | ISO 105-B02  | $\geq 6$                |

### SUSTENABILITATE, MEDIU SI CALITATEA AERULUI IN SPATII INTERIOARE

|                     | Normă | Valoare Tarkett |
|---------------------|-------|-----------------|
| EPD                 | -     | Da              |
| Conținut de ftalați | -     | Fără ftalați    |

[https://www.tarkett.ro/ro\\_RO/colectie-C001105-id-mixonomi/tessitura-milk](https://www.tarkett.ro/ro_RO/colectie-C001105-id-mixonomi/tessitura-milk)

|                                                             | Normă    | Valoare Tarkett                                |
|-------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| <b>Emisii Compuși organici volatili<br/>după 28 de zile</b> | EN 16516 | Platină ( $\leq 10 \mu\text{g} / \text{m}^3$ ) |