Tessitura PRUSSIAN BLUE

SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE MEDIU

CLASIFICARE

	Normă	Valoare Tarkett
Tipul produsului ISO	-	Pardoseală din clorură de (poli)vinil eterogen (ISO 10582)
Clasificare internă	ISO 10582	23 Intens
Clasificare comercială	ISO 10582	Trafic foarte intens
Clasificare industrială	ISO 10582	43 Intens

CARACTERISTICI

	Normă	Valoare Tarkett
Tratament pentru suprafață	-	TopClean XP
Grosime totală	ISO 24346	2,50 mm
Grosimea stratului de uzură	ISO 24340	0,70 mm
Greutate de bază	ISO 23997	3950 g/m²
Metodă de instalare	-	Montare cu adeziv

DECLARAȚII DE PERFORMANȚĂ

	Normă	Valoare Tarkett
Marcaj CE	-	EN 14041
Eletrical Propensity	EN 1815	Antistatic (≤ 2 kV)
Declarație de performanță #	-	0132-0085-DOP-2020-04
Antialunecare	DIN 51130	R9
Antialunecare (EN 13893)	EN 13893	Clasa DS (μ ≥ 0,30)
Rezistență termică	ISO 10456	0,02 m²•K/W

CARACTERISTICI TEHNICE

	Normă	Valoare Tarkett
Efect urmă picior de scaun	EN 424	Fără deteriorări
Izolație fonică la impact - ΔLw	EN ISO 717-2	3 dB
Clasa de zgomot Drum	EN 16205	Clasa C (≤ 85 dB)
Efect urme de scaun	ISO 4918	Fără deteriorări
Rezistență chimică	ISO 26987	Rezistență excelentă
Sisteme de încălzire în pardoseală	-	YES_27
Rezistența culorii la lumină	ISO 105-B02	≥ 6

SUSTENABILITATE, MEDIU SI CALITATEA AERULUI IN SPATII INTERIOARE

	Normă	Valoare Tarkett
EPD	-	Da

Tessitura PRUSSIAN BLUE

	Normă	Valoare Tarkett
Conținut de ftalați	-	Fără ftalați
Emisii Compuși organici volatili după 28 de zile	EN 16516	Platină (≤ 10 µg / m³)