

## SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE MEDIU

### CLASIFICARE

|                         | Normă        | Valoare Tarkett                                            |
|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| Tipul produsului ISO    | EN ISO 10582 | Pardoseală din clorură de (poli)vinil eterogen (ISO 10582) |
| Clasificare comercială  | EN ISO 10874 | 34 Very Heavy                                              |
| Clasificare industrială | EN ISO 10874 | 43 Intens                                                  |

### CARACTERISTICI

|                             | Normă        | Valoare Tarkett        |
|-----------------------------|--------------|------------------------|
| Grosime totală              | EN ISO 24346 | 6 mm                   |
| Metodă de instalare         | -            | Instalare liberă       |
| Sistem de îmbinare          | -            | Sistem de interblocare |
| Valoare reflexie lumină     | -            | 32,9                   |
| Cod de culoare NCS          | -            | S 4005-Y80R            |
| Grosimea stratului de uzură | EN ISO 24340 | 2,70 mm                |
| Greutate de bază            | EN ISO 23997 | 10000 g/m²             |
| Conținut de legătură        | EN ISO 10582 | TYPE1                  |
| Tratament pentru suprafață  | -            | TopClean XP            |
| muchii șanfrenate           | -            | Fără șanfrenare        |

### DECLARAȚII DE PERFORMANȚĂ

|                             | Normă    | Valoare Tarkett       |
|-----------------------------|----------|-----------------------|
| Declarație de performanță # | EN 14041 | 0197-0015-DOP-2021-10 |

### CARACTERISTICI TEHNICE

|                                    | Normă          | Valoare Tarkett              |
|------------------------------------|----------------|------------------------------|
| Stabilitate dimensională           | EN ISO 23999   | AMV_LE010                    |
| Rezistența culorii la lumină       | EN ISO 105-B02 | ≥ 6                          |
| Rezistență chimică                 | EN ISO 26987   | Neafectat                    |
| Antialunecare (EN 13893)           | EN 13893       | Clasa DS ( $\mu \geq 0,30$ ) |
| Peeling Resistance                 | EN ISO 24345   | ≥ 100 N/50mm                 |
| Sisteme de încălzire în pardoseală | -              | YES_27                       |
| Ondulație cauzată de căldură       | EN ISO 23999   | ≤ 1 mm                       |
| Reacție la foc                     | EN 13501-1     | Bfl-s1                       |
| Urme apăsare                       | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.10 mm                    |
| Efect urmă picior de scaun         | EN ISO 16581   | Fără deteriorări             |
| Efect urmă picior de scaun         | EN ISO 16581   | Fără deteriorări             |
| Efect urme de scaun                | EN ISO 4918    | Fără deteriorări             |
| Izolație fonică la impact - ΔLw    | EN ISO 717-2   | 6 dB                         |

|                             | Normă      | Valoare Tarkett         |
|-----------------------------|------------|-------------------------|
| <b>Clasa de zgomot Drum</b> | NF S31-074 | Clasa C ( $\leq 85$ dB) |

#### SUSTENABILITATE, MEDIU SI CALITATEA AERULUI IN SPATII INTERIOARE

|                                                             | Normă    | Valoare Tarkett                            |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| <b>Țara de origine</b>                                      | -        | Poland                                     |
| <b>EPD</b>                                                  | -        | Da                                         |
| <b>EPD Number</b>                                           | -        | S-P-08634                                  |
| <b>Material Health Statement</b>                            | -        | Available                                  |
| <b>Emissions label</b>                                      | -        | A+                                         |
| <b>ReStart® Ready</b>                                       | -        | Da                                         |
| <b>Recycled Content UP TO</b>                               | -        | 15 %                                       |
| <b>Carbon Footprint (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)</b> | -        | 26,30 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup> |
| <b>EPD Carbon Footprint 1 Year Recycling</b>                | -        | 18,79 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup> |
| <b>Conținut de ftalați</b>                                  | -        | Fără ftalați                               |
| <b>Emisii Compuși organici volatili după 28 de zile</b>     | EN 16516 | Platină ( $\leq 10$ µg / m <sup>3</sup> )  |