SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE MEDIU

CLASIFICARE

	Normă	Valoare Tarkett
Tipul produsului ISO	EN ISO 10582	Pardoseală din clorură de (poli)vinil eterogen (ISO 10582)
Clasificare comercială	EN ISO 10874	Trafic foarte intens
Clasificare industrială	EN ISO 10874	43 Intens

CARACTERISTICI

	Normă	Valoare Tarkett
Grosime totală	EN ISO 24346	6 mm
Metodă de instalare	-	Instalare liberă
Sistem de îmbinare	-	Sistem de interblocare
Valoare reflexie lumină	-	27,28
Cod de culoare NCS	-	S 4500-N
Grosimea stratului de uzură	EN ISO 24340	2,70 mm
Greutate de bază	EN ISO 23997	10000 g/m²
Conținut de legătură	EN ISO 10582	TYPE1
Tratament pentru suprafață	-	TopClean XP
muchii șanfrenate	-	Fără șanfrenare

DECLARAȚII DE PERFORMANȚĂ

	Normă	Valoare Tarkett
Declarație de performanță #	EN 14041	0197-0015-DOP-2021-10

CARACTERISTICI TEHNICE

	Normă	Valoare Tarkett
Stabilitate dimensională	EN ISO 23999	AMV_LE010
Rezistența culorii la lumină	EN ISO 105-B02	≥ 6
Rezistență chimică	EN ISO 26987	Neafectat
Antialunecare (EN 13893)	EN 13893	Clasa DS (μ ≥ 0,30)
Peeling Resistance	EN ISO 24345	≥ 100 N/50mm
Ondulație cauzată de căldură	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Sisteme de încălzire în pardoseală	-	YES_27
Reacție la foc	EN 13501-1	Bfl-s1
Urme apăsare	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Efect urmă picior de scaun	EN ISO 16581	Fără deteriorări
Efect urmă picior de scaun	EN ISO 16581	Fără deteriorări
Efect urme de scaun	EN ISO 4918	Fără deteriorări
Izolație fonică la impact - ΔLw	EN ISO 717-2	6 dB

	Normă	Valoare Tarkett
Clasa de zgomot Drum	NF S31-074	Clasa C (≤ 85 dB)

SUSTENABILITATE, MEDIU SI CALITATEA AERULUI IN SPATII INTERIOARE

	Normă	Valoare Tarkett
Țara de origine	-	Poland
EPD	-	Da
EPD Number	-	S-P-08634
Material Health Statement	-	Available
Emissions label	-	A+
ReStart® Ready	-	Da
Recycled Content UP TO	-	15 %
Carbon Footprint (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)	-	26,30 kg CO_2e /m²
EPD Carbon Footprint 1 Year Recycling	-	18,79 kg CO_2e /m²
Conținut de ftalați	-	Fără ftalați
Emisii Compuși organici volatili după 28 de zile	EN 16516	Platină (≤ 10 µg / m³)