

## SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE MEDIU

### CLASIFICARE

|                        | Normă        | Valoare Tarkett                                            |
|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| Tipul produsului ISO   | EN ISO 10582 | Pardoseală din clorură de (poli)vinil eterogen (ISO 10582) |
| Clasificare internă    | EN ISO 10874 | 23 Intens                                                  |
| Clasificare comercială | EN ISO 10874 | 33 Heavy                                                   |

### CARACTERISTICI

|                             | Normă        | Valoare Tarkett       |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|
| Grosime totală              | EN ISO 24346 | 2,20 mm               |
| Metodă de instalare         | -            | Montare cu adeziv     |
| Valoare reflexie lumină     | -            | 42,31                 |
| Cod de culoare NCS          | -            | S 3005-Y20R           |
| Grosimea stratului de uzură | EN ISO 24340 | 0,55 mm               |
| Greutate de bază            | EN ISO 23997 | 3450 g/m <sup>2</sup> |
| Conținut de legătură        | EN ISO 10582 | TYPE1                 |
| Tratament pentru suprafață  | -            | PU Mat                |
| muchii șanfronate           | -            | 4 laturi              |

### DECLARAȚII DE PERFORMANȚĂ

|                             | Normă    | Valoare Tarkett       |
|-----------------------------|----------|-----------------------|
| UKCA - DoC certificate      | -        | 0132-0095-DoC-2023-12 |
| Declarație de performanță # | EN 14041 | 0132-0095-DoP-2023-12 |

### CARACTERISTICI TEHNICE

|                                    | Normă            | Valoare Tarkett          |
|------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Stabilitate dimensională           | EN ISO 23999     | AMV_LE015                |
| Rezistență termică                 | EN ISO 10456     | 0,02 m <sup>2</sup> ·K/W |
| Rezistența culorii la lumină       | EN ISO 105-B02   | ≥ 6                      |
| Rezistență chimică                 | EN ISO 26987     | Rezistență excelentă     |
| Antialunecare                      | EN 16165 Annex B | R10                      |
| Antialunecare (EN 13893)           | EN 13893         | Clasa DS (μ ≥ 0,30)      |
| Peeling Resistance                 | EN ISO 24345     | ≥ 50N / 50mm             |
| Electrical Propensity              | EN 1815          | Antistatic (≤ 2 kV)      |
| Sisteme de încălzire în pardoseală | -                | YES_27                   |
| Ondulație cauzată de căldură       | EN ISO 23999     | ≤ 2 mm                   |
| Reacție la foc                     | EN 13501-1       | Bfl-s1                   |
| Urme apăsare                       | EN ISO 24343-1   | ≤ 0.05 mm                |
| Efect urmă picior de scaun         | EN ISO 16581     | Fără deteriorări         |
| Efect urme de scaun                | EN ISO 4918      | Fără deteriorări         |

|                                          | Normă        | Valoare Tarkett |
|------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Izolație fonică la impact - $\Delta L_w$ | EN ISO 717-2 | 3 dB            |

#### SUSTENABILITATE, MEDIU SI CALITATEA AERULUI IN SPATII INTERIOARE

|                                                      | Normă     | Valoare Tarkett                                |
|------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| Țara de origine                                      | -         | Luxembourg                                     |
| EPD                                                  | -         | Da                                             |
| EPD Number                                           | -         | IES 0015802                                    |
| Material Health Statement                            | -         | Available                                      |
| Conținut total reciclat                              | ISO 14021 | 41 %                                           |
| Carbon Footprint (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3) | -         | 3,90 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>      |
| Conținut de ftalați                                  | -         | Fără ftalați                                   |
| Emisii Compuși organici volatili după 28 de zile     | EN 16516  | Platină ( $\leq 10 \mu\text{g} / \text{m}^3$ ) |