

SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE MEDIU

CLASIFICARE

	Normă	Valoare Tarkett
Tipul produsului ISO	EN ISO 10582	Pardoseală din clorură de (poli)vinil eterogen (ISO 10582)
Clasificare internă	EN ISO 10874	23 Intens
Clasificare comercială	EN ISO 10874	34 Very Heavy
Clasificare industrială	EN ISO 10874	43 Intens

CARACTERISTICI

	Normă	Valoare Tarkett
Grosime totală	EN ISO 24346	2,50 mm
Metodă de instalare	-	Montare cu adeziv
Grosimea stratului de uzură	EN ISO 24340	0,70 mm
Greutate de bază	EN ISO 23997	3200 g/m²
Conținut de legătură	EN ISO 10582	TYPE1
Tratament pentru suprafață	-	X-treme
muchii șanfrenate	-	4 laturi cu șanfrenare adâncă

DECLARAȚII DE PERFORMANȚĂ

	Normă	Valoare Tarkett
Declarație de performanță #	EN 14041	2701-0001-DoP-2025-10

CARACTERISTICI TEHNICE

	Normă	Valoare Tarkett
Stabilitate dimensională	EN ISO 23999	AMV_LE010
Rezistență termică	EN ISO 10456	$\leq 0,03 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$
Rezistența culorii la lumină	EN ISO 105-B02	≥ 6
Antialunecare (EN 13893)	EN 13893	Clasa DS ($\mu \geq 0,30$)
Electrical Propensity	EN 1815	Antistatic ($\leq 2 \text{ kV}$)
Sisteme de încălzire în pardoseală	-	YES_27
Reacție la foc	EN 13501-1	Bfl-s1
Urme apăsare	EN ISO 24343-1	$\leq 0.10 \text{ mm}$
Efect urmă picior de scaun	EN ISO 16581	Fără deteriorări
Efect urmă picior de scaun	EN ISO 16581	Fără deteriorări
Efect urme de scaun	EN ISO 4918	Fără deteriorări
Izolație fonică la impact - ΔL_w	EN ISO 717-2	8 dB

SUSTENABILITATE, MEDIU SI CALITATEA AERULUI IN SPATII INTERIOARE

	Normă	Valoare Tarkett
--	-------	-----------------

Modul 70 20X120 Serene Oak DARK BROWN 1l

	Normă	Valoare Tarkett
Țara de origine	-	Serbia
ReStart® Ready	-	Da
Conținut de ftalați	-	Fără ftalați