

## SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE MEDIU

### CLASIFICARE

|                         | Normă        | Valoare Tarkett                                            |
|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| Tipul produsului ISO    | EN ISO 10582 | Pardoseală din clorură de (poli)vinil eterogen (ISO 10582) |
| Clasificare internă     | EN ISO 10874 | 23 Intens                                                  |
| Clasificare comercială  | EN ISO 10874 | 33 Heavy                                                   |
| Clasificare industrială | EN ISO 10874 | 42 General                                                 |

### CARACTERISTICI

|                             | Normă        | Valoare Tarkett   |
|-----------------------------|--------------|-------------------|
| Grosime totală              | EN ISO 24346 | 2,50 mm           |
| Metodă de instalare         | -            | Montare cu adeziv |
| Valoare reflexie lumină     | -            | 14,02             |
| Cod de culoare NCS          | -            | S 6020-Y10R       |
| Grosimea stratului de uzură | EN ISO 24340 | 0,55 mm           |
| Greutate de bază            | EN ISO 23997 | 3850 g/m²         |
| Conținut de legătură        | EN ISO 10582 | TYPE1             |
| Tratament pentru suprafață  | -            | TEKTANIUM ®       |
| muchii șanfronate           | -            | 4 laturi          |

### DECLARAȚII DE PERFORMANȚĂ

|                             | Normă    | Valoare Tarkett       |
|-----------------------------|----------|-----------------------|
| Declarație de performanță # | EN 14041 | 0132-0103-DoP-2026-04 |

### CARACTERISTICI TEHNICE

|                                    | Normă            | Valoare Tarkett      |
|------------------------------------|------------------|----------------------|
| Stabilitate dimensională           | EN ISO 23999     | ≤ 0,10 %             |
| Rezistență termică                 | EN ISO 10456     | 0,02 m²·K/W          |
| Rezistența culorii la lumină       | EN ISO 105-B02   | ≥ 6                  |
| Rezistență chimică                 | EN ISO 26987     | Rezistență excelentă |
| Antialunecare                      | EN 16165 Annex B | R10                  |
| Antialunecare (EN 13893)           | EN 13893         | Clasa DS (μ ≥ 0,30)  |
| Electrical Propensity              | EN 1815          | Antistatic (≤ 2 kV)  |
| Sisteme de încălzire în pardoseală | -                | YES_27               |
| Ondulație cauzată de căldură       | EN ISO 23999     | ≤ 2 mm               |
| Reacție la foc                     | EN 13501-1       | Bfl-s1               |
| Urme apăsare                       | EN ISO 24343-1   | ≤ 0.05 mm            |
| Efect urmă picior de scaun         | EN ISO 16581     | Fără deteriorări     |
| Efect urme de scaun                | EN ISO 4918      | Fără deteriorări     |
| Izolație fonică la impact - ΔLw    | EN ISO 717-2     | 3 dB                 |

|                             |            |                         |
|-----------------------------|------------|-------------------------|
|                             | Normă      | Valoare Tarkett         |
| <b>Clasa de zgomot Drum</b> | NF S31-074 | Clasa C ( $\leq 85$ dB) |

#### SUSTENABILITATE, MEDIU SI CALITATEA AERULUI IN SPATII INTERIOARE

|                                                             |           |                                           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
|                                                             | Normă     | Valoare Tarkett                           |
| <b>Emisie de formaldehidă</b>                               | -         | E1                                        |
| <b>Made In</b>                                              | -         | Europe                                    |
| <b>Țara de origine</b>                                      | -         | Luxembourg                                |
| <b>Green Building Certifications Contribution</b>           | -         | Yes                                       |
| <b>EPD</b>                                                  | -         | Da                                        |
| <b>EPD Number</b>                                           | -         | EPD-IES-0032217:001                       |
| <b>Material Health Statement</b>                            | -         | Available                                 |
| <b>Emissions label</b>                                      | -         | A+                                        |
| <b>Conținut total reciclat</b>                              | ISO 14021 | 36,1 %                                    |
| <b>Carbon Footprint (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)</b> | -         | 3,69 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup> |
| <b>EPD Carbon Footprint 1 Year Recycling</b>                | -         | 3,02 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup> |
| <b>Conținut de ftalați</b>                                  | -         | Fără ftalați                              |
| <b>Emisii Compuși organici volatili după 28 de zile</b>     | EN 16516  | Platină ( $\leq 10$ µg / m <sup>3</sup> ) |