SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE MEDIU

CLASIFICARE

	Normă	Valoare Tarkett
Tipul produsului ISO	EN ISO 10582	Pardoseală din clorură de (poli)vinil eterogen (ISO 10582)
Clasificare internă	EN ISO 10874	23 Intens
Clasificare comercială	EN ISO 10874	Trafic foarte intens

CARACTERISTICI

	Normă	Valoare Tarkett
Grosime totală	EN ISO 24346	6,50 mm
Metodă de instalare	-	Click
Valoare reflexie lumină	-	40,7
Cod de culoare NCS	-	S 3502-Y20R
Grosimea stratului de uzură	EN ISO 24340	0,70 mm
Greutate de bază	EN ISO 23997	10600 g/m²
Conținut de legătură	EN ISO 10582	TYPE1
Tratament pentru suprafață	-	TEKTANIUM ®
muchii șanfrenate	-	4 laturi

DECLARAȚII DE PERFORMANȚĂ

	Normă	Valoare Tarkett
Declarație de performanță #	EN 14041	0197-0058-DoP-2026-01

CARACTERISTICI TEHNICE

	Normă	Valoare Tarkett
Stabilitate dimensională	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Rezistență termică	EN ISO 10456	0,07 m²•K/W
Rezistența culorii la lumină	EN ISO 105-B02	≥ 6
Rezistență chimică	EN ISO 26987	Rezistență bună
Antialunecare	EN 16165 Annex B	R10
Antialunecare (EN 13893)	EN 13893	Clasa DS (μ ≥ 0,30)
Peeling Resistance	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm
Ondulație cauzată de căldură	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Sisteme de încălzire în pardoseală	-	YES_27
Reacție la foc	EN 13501-1	Bfl-s1
Urme apăsare	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Efect urmă picior de scaun	EN ISO 16581	Fără deteriorări
Efect urme de scaun	EN ISO 4918	Fără deteriorări
Izolație fonică la impact - ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB

	Normă	Valoare Tarkett
Clasa de zgomot Drum	NF S31-074	Clasa C (≤ 85 dB)

SUSTENABILITATE, MEDIU SI CALITATEA AERULUI IN SPATII INTERIOARE

	Normă	Valoare Tarkett
Emisie de formaldehidă	-	E1
Made In	-	Europe
Țara de origine	-	Poland
Green Building Certifications Contribution	-	Yes
EPD	-	Da
EPD Number	-	EPD-IES-0032216:002
Material Health Statement	-	Available
Emissions label	-	A+
ReStart® Ready	-	Da
Conținut total reciclat	ISO 14021	20 %
Carbon Footprint (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)	-	11,25 kg CO_2e /m²
EPD Carbon Footprint 1 Year Recycling	-	6,08 kg CO_2e /m²
Conținut de ftalați	-	Fără ftalați
Emisii Compuși organici volatili după 28 de zile	EN 16516	Platină (≤ 10 µg / m³)