

## SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE MEDIU

### CLASIFICARE

|                        | Normă        | Valoare Tarkett                                            |
|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| Tipul produsului ISO   | EN ISO 10582 | Pardoseală din clorură de (poli)vinil eterogen (ISO 10582) |
| Clasificare internă    | EN ISO 10874 | 23 Intens                                                  |
| Clasificare comercială | EN ISO 10874 | 34 Very Heavy                                              |

### CARACTERISTICI

|                             | Normă        | Valoare Tarkett |
|-----------------------------|--------------|-----------------|
| Grosime totală              | EN ISO 24346 | 6,50 mm         |
| Metodă de instalare         | -            | Click           |
| Valoare reflexie lumină     | -            | 32,76           |
| Cod de culoare NCS          | -            | S 4502-G50Y     |
| Grosimea stratului de uzură | EN ISO 24340 | 0,70 mm         |
| Greutate de bază            | EN ISO 23997 | 10600 g/m²      |
| Conținut de legătură        | EN ISO 10582 | TYPE1           |
| Tratament pentru suprafață  | -            | TEKTANIUM®      |
| muchii șanfronate           | -            | 4 laturi        |

### DECLARAȚII DE PERFORMANȚĂ

|                             | Normă    | Valoare Tarkett       |
|-----------------------------|----------|-----------------------|
| Declarație de performanță # | EN 14041 | 0197-0058-DoP-2026-01 |

### CARACTERISTICI TEHNICE

|                                    | Normă            | Valoare Tarkett     |
|------------------------------------|------------------|---------------------|
| Stabilitate dimensională           | EN ISO 23999     | ≤ 0,10 %            |
| Rezistență termică                 | EN ISO 10456     | 0,07 m²·K/W         |
| Rezistența culorii la lumină       | EN ISO 105-B02   | ≥ 6                 |
| Rezistență chimică                 | EN ISO 26987     | Rezistență bună     |
| Antialunecare                      | EN 16165 Annex B | R10                 |
| Antialunecare (EN 13893)           | EN 13893         | Clasa DS (μ ≥ 0,30) |
| Peeling Resistance                 | EN ISO 24345     | ≥ 50N/50mm          |
| Sisteme de încălzire în pardoseală | -                | YES_27              |
| Ondulație cauzată de căldură       | EN ISO 23999     | ≤ 1 mm              |
| Reacție la foc                     | EN 13501-1       | Bfl-s1              |
| Urme apăsare                       | EN ISO 24343-1   | ≤ 0.10 mm           |
| Efect urmă picior de scaun         | EN ISO 16581     | Fără deteriorări    |
| Efect urme de scaun                | EN ISO 4918      | Fără deteriorări    |
| Izolație fonică la impact - ΔLw    | EN ISO 717-2     | 19 dB               |
| Clasa de zgomot Drum               | NF S31-074       | Clasa C (≤ 85 dB)   |

#### SUSTENABILITATE, MEDIU SI CALITATEA AERULUI IN SPATII INTERIOARE

|                                                      | Normă     | Valoare Tarkett                            |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| Emisie de formaldehidă                               | -         | E1                                         |
| Made In                                              | -         | Europe                                     |
| Țara de origine                                      | -         | Poland                                     |
| Green Building Certifications Contribution           | -         | Yes                                        |
| EPD                                                  | -         | Da                                         |
| EPD Number                                           | -         | EPD-IES-0032216:002                        |
| Material Health Statement                            | -         | Available                                  |
| Emissions label                                      | -         | A+                                         |
| ReStart® Ready                                       | -         | Da                                         |
| Conținut total reciclat                              | ISO 14021 | 20 %                                       |
| Carbon Footprint (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3) | -         | 11,25 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup> |
| EPD Carbon Footprint 1 Year Recycling                | -         | 6,08 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>  |
| Conținut de ftalați                                  | -         | Fără ftalați                               |
| Emisii Compuși organici volatili după 28 de zile     | EN 16516  | Platină (≤ 10 μg / m <sup>3</sup> )        |